

PCT/JP03/12205

25.09.03

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

10 / 528837
23 MAR 2005


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2002年 9月26日

出 願 番 号
Application Number: 特願2002-281111
[ST. 10/C]: [JP2002-281111]

出 願 人
Applicant(s): 東レエンジニアリング株式会社




PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2003年10月30日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



BEST AVAILABLE COPY

出証番号 出証特2003-3089794

【書類名】 特許願

【整理番号】 BPE202-129

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 21/768

【発明者】

 【住所又は居所】 滋賀県大津市大江一丁目 1 番 4 5 号 東レエンジニアリング株式会社内

 【氏名】 山内 朗

【特許出願人】

 【識別番号】 000219314

 【氏名又は名称】 東レエンジニアリング株式会社

 【代表者】 氏家 淳一

【代理人】

 【識別番号】 100091384

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 伴 俊光

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 012874

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 接合装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基材の表面に金属接合部を有する被接合物同士を接合する装置であって、洗浄チャンバと、該洗浄チャンバ内において減圧下で前記金属接合部の接合面にエネルギー波を照射する洗浄手段と、前記洗浄チャンバ内から取り出した被接合物の金属接合部同士を大気中で接合する接合手段と、少なくとも一方の被接合物に関して先行する被接合物と後続の被接合物とを、実質的に同時に、少なくとも前記洗浄チャンバ内への搬入方向および洗浄チャンバ内からの搬出方向に搬送する搬送手段とを有することを特徴とする接合装置。

【請求項 2】 前記搬送手段が、被接合物を複数載置可能なトレイを備えている、請求項 1 の接合装置。

【請求項 3】 前記洗浄チャンバの前記トレイの搬入口と搬出口が共通口に構成されている、請求項 2 の接合装置。

【請求項 4】 前記洗浄チャンバの前記トレイの搬入口と搬出口が個別に構成されている、請求項 2 の接合装置。

【請求項 5】 前記搬送手段が、テープ長手方向に配列された複数の被接合物を保持し、所定の送り量で間欠的に送られる搬送テープを備えている、請求項 1 の接合装置。

【請求項 6】 前記搬送テープの前記洗浄チャンバへの搬入部および洗浄チャンバからの搬出部に、洗浄チャンバ内に位置する搬送テープ部分を洗浄チャンバ外に対してシールするシール手段が設けられている、請求項 5 の接合装置。

【請求項 7】 前記洗浄チャンバと前記接合手段の間で、前記搬送テープにたるみが与えられている、請求項 5 または 6 の接合装置。

【請求項 8】 前記搬送手段が、被接合物を一つずつ、少なくとも前記洗浄チャンバ内への搬入のための移載および洗浄チャンバ内からの搬出のための移載を並行処理する手段を有する、請求項 1 の接合装置。

【請求項 9】 前記並行処理する手段が、複数の被接合物保持ヘッドを有す

るロータリーヘッドを備えている、請求項 8 の接合装置。

【請求項 10】 前記洗浄チャンバが、両被接合物に共通の洗浄チャンバとして構成されている、請求項 1～9 のいずれかに記載の接合装置。

【請求項 11】 前記洗浄チャンバが、各被接合物に対し個別に設けられている、請求項 1～9 のいずれかに記載の接合装置。

【請求項 12】 前記洗浄チャンバに、減圧予備室が付設されている、請求項 1～11 のいずれかに記載の接合装置。

【請求項 13】 前記洗浄手段がプラズマ照射手段からなる、請求項 1～12 のいずれかに記載の接合装置。

【請求項 14】 前記洗浄手段が Ar プラズマ照射手段からなる、請求項 13 の接合装置。

【請求項 15】 前記接合手段が加熱手段を備えている、請求項 1～14 のいずれかに記載の接合装置。

【請求項 16】 前記接合手段が加圧手段を備えている、請求項 1～15 のいずれかに記載の接合装置。

【請求項 17】 前記接合手段が超音波印加手段を備えている、請求項 1～16 のいずれかに記載の接合装置。

【請求項 18】 前記接合手段が、接合時に接合面をエネルギー波により洗浄する接合時エネルギー波洗浄手段を備えている、請求項 1～17 のいずれかに記載の接合装置。

【請求項 19】 さらに、前記洗浄チャンバ内での洗浄後金属接合部同士の接合までの間の、被接合物搬送、接合のための被接合物の保持および接合のための被接合物同士の位置合わせ工程のうちの少なくとも一つの工程で、洗浄された接合面に対し不活性ガスまたは非酸化性ガスを局所的に供給する手段を備えている、請求項 1～18 のいずれかに記載の接合装置。

【請求項 20】 接合される両金属接合部の接合面がともに金からなる、請求項 1～19 のいずれかに記載の接合装置。

【請求項 21】 前記洗浄手段が、前記接合面の全スパッタ表面で 1.6 nm のエッチングエネルギー以上でエネルギー波を照射する手段からなる、請求項

1～20のいずれかに記載の接合装置。

【請求項22】 前記接合手段が、金属接合部同士の接合時の隙間のばらつきを最大4 μm 以下にする手段からなる、請求項1～21のいずれかに記載の接合装置。

【請求項23】 少なくとも一方の金属接合部の表面硬度がHvで120以下とされている、請求項1～22のいずれかに記載の接合装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、チップやウエハー、各種回路基板等の、基材の表面に金属接合部を有する被接合物同士を接合する接合装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

接合部を有する被接合物同士を接合する方法として、特許文献1には、シリコンウエハーの接合面同士を接合するに際し、接合に先立って室温の真空中で不活性ガスイオンビームまたは不活性ガス高速原子ビームを照射してスパッタエッチングする、シリコンウエハーの接合法が開示されている。この接合法では、シリコンウエハーの接合面における酸化物や有機物等が上記のビームで飛ばされて活性化された原子で表面が形成され、その表面同士が、原子間の高い結合力によって接合される。したがって、この方法では、基本的には、接合のための加熱を不要化でき、活性化された表面同士を単に接触させるだけで、常温またはそれに近い低温での接合が可能になる。

【0003】

しかし、この接合法では、エッチングされた接合面同士の接合は、真空中にて、表面活性化の状態を維持したまま行われなければならない。そのため、上記ビームによる表面洗浄から接合に至るまで、所定の真空状態に保たなければならず、とくに接合のための機構の少なくとも一部を所定の真空度に保持可能なチャンバ内に構成しなければならないためシール機構が大がかりになり、装置全体が大型かつ高価なものになる。また、上記ビームによる表面洗浄と接合の工程を分け

るためにこれらを別の箇所で行おうとすると、両箇所間にわたって所定の真空状態に保つことや、該真空状態に保ったまま被接合物を洗浄箇所から接合箇所に搬送する手段が必要になり、現実的な装置設計が難しくなるとともに、さらに装置全体の大型化を招く。

【0 0 0 4】

【特許文献 1】

特許第 2 7 9 1 4 2 9 号公報（特許請求の範囲）

【特許文献 2】

特開 2 0 0 2 - 6 4 2 6 6 号公報（特許請求の範囲、図 1）

【0 0 0 5】

【発明が解決しようとする課題】

上記のようなビーム照射によるスパッタエッチングにより表面洗浄して接合する方法に関して、最近、上述したような接合面の表面活性化による接合に対する利点を最大限確保しつつ、被接合物の金属接合部同士の接合を大気中で行うことの可能性が探究され始めた。表面活性化後、大気中での接合が可能になれば、真空中等で接合を行う場合に比べて、接合工程、装置を大幅に簡素化することが可能となる。

【0 0 0 6】

しかしながら、洗浄チャンバ内で所定の真空度にて表面洗浄を行った後、そこから取り出して大気中で接合を行う場合で、とくに、大量にかつ連続的に生産を行う場合には、被接合物を洗浄チャンバ内へ搬入する時および洗浄チャンバ内から搬出する時に、洗浄チャンバ内の真空度が低下するため、再び洗浄のための所定の真空度にするために時間を要し、個々の被接合物に対してこのような時間が繰り返し必要になると、結局、スループット（一定時間内の処理量）が低下し、高い生産性が得られないことになる。

【0 0 0 7】

そこで本発明の課題は、最近検討され始めた上記のような表面活性化による大気中での接合技術の利点に着目しつつ、特に洗浄チャンバ周りの被接合物の搬入や搬出、受け渡しの仕方を工夫することにより、上記のような優れた接合技術を

用いて高スループットで接合製品を量産可能な接合装置を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために、本発明に係る接合装置は、基材の表面に金属接合部を有する被接合物同士を接合する装置であって、洗浄チャンバと、該洗浄チャンバ内において減圧下で前記金属接合部の接合面にエネルギー波を照射する洗浄手段と、前記洗浄チャンバ内から取り出した被接合物の金属接合部同士を大気中で接合する接合手段と、少なくとも一方の被接合物に関して先行する被接合物と後続の被接合物とを、実質的に同時に、少なくとも前記洗浄チャンバ内への搬入方向および洗浄チャンバ内からの搬出方向に搬送する搬送手段とを有することを特徴とするものからなる。

【0009】

すなわち、本発明においては、被接合物を一つずつ搬送するか複数個ずつ搬送するかにかかわらず、先行する被接合物と後続の被接合物とを、実質的に同時に、つまり、実質的に並行して、洗浄チャンバ内へ搬入するとともに洗浄チャンバ内からの搬出できるようにしたものである。これによって、洗浄チャンバ内への搬入と洗浄チャンバ内からの搬出をシリーズに行う場合に比べ、少なくとも搬入・搬出に要する時間が短縮される。その結果、洗浄チャンバ内で洗浄され、搬出された被接合物をごく短時間のうちに接合できるようになるとともに、一連の接合動作に要する時間と重複させて後続の被接合物の洗浄チャンバ内への搬入および洗浄に要する時間を消費できるようになり、各種動作を並行して行うことができるようになって、とくに次々と洗浄処理を行い、続いて順次接合を行って量産する場合に、高スループットで生産できるようになる。望ましくは、上記洗浄チャンバ内への搬入および洗浄チャンバ内からの搬出に加え、洗浄工程から接合工程への受け渡し動作、さらには接合動作まで、同期させた形態あるいは同期させたのと同等の形態で行うことにより、接合完了までの一連の動作を並行させて行うことが可能になり、一層高スループットで量産できるようになる。

【0010】

この接合装置においては、上記搬送手段としては、種々の形態を採り得る。た

たとえば、上記搬送手段として、被接合物を複数載置可能なトレイを備えた手段から構成し、複数の被接合物の洗浄処理を一時に行えるようにすることが可能である。ただし、被接合物を一つずつトレイに載せて搬入、搬出することも可能である。

【0011】

洗浄チャンバの上記トレイの搬入口と搬出口は共通口に構成されていてもよいし、個別に構成されていてもよい。共通口の場合には、一方向から搬入と搬出を行うことができる。個別に構成されている場合には、被接合物の搬入口と搬出口を互いに反対側に設け、ワンウェイで搬送する構成とすることができる。

【0012】

また、搬送手段として、テープ長手方向に配列された複数の被接合物を保持し、所定の送り量で間欠的に送られる搬送テープを備えている構成も採用できる。搬送テープはたとえばロール状に巻かれており、そこから巻き出されて洗浄チャンバ内を通過するよう、連続的に繋がった状態で供給することができる。この場合、搬送テープの洗浄チャンバへの搬入部および洗浄チャンバからの搬出部には、連続的に繋がった搬送テープが存在することになるが、洗浄チャンバ内に位置する搬送テープ部分を洗浄チャンバ外に対してシールするシール手段を設けておくことにより、洗浄チャンバ内の所定の真空度への減圧も、問題なく容易に行うことが可能となる。シール手段は、たとえば、弾性シール部材を有する接触部を搬送テープに押し付けることにより洗浄チャンバのテープ搬入部および搬出部を密閉してシールでき、テープ搬送時には、この押し付けを解放し、間欠的な送りを可能とする手段に構成できる。

【0013】

また、洗浄チャンバと接合手段の間で、上記搬送テープにたるみを与える構成とすることもできる。このようにすれば、洗浄部での送り時間間隔と接合部の送り時間間隔との間に差がある場合にも、この差を上記たるみ部分で適切に吸収させることが可能になる。

【0014】

また、前記搬送手段として、被接合物を一つずつ、少なくとも洗浄チャンバ内

への搬入のための移載および洗浄チャンバ内からの搬出のための移載を並行処理する手段を備えたものに構成することもできる。この並行処理する手段は、たとえば、複数の被接合物保持ヘッドを有するロータリーヘッドを備えた手段に構成できる。

【0015】

また、本発明に係る接合装置においては、洗浄チャンバが、両被接合物に共通の洗浄チャンバとして構成されている形態とすることもできるし、洗浄チャンバが、各被接合物に対し個別に設けられている形態とすることもできる。

【0016】

また、洗浄チャンバに関しては、減圧予備室が付設されている構成とすることもできる。たとえば、被接合物の搬送方向に、洗浄チャンバの前後に減圧予備室が付設されていると、洗浄チャンバ内における真空度に関して、洗浄時の所定の真空度と洗浄チャンバ開放時の真空度低下時との間の変動を小さく抑えることが可能になり、一層高スループット化することが可能になる。

【0017】

エネルギー波を照射する洗浄手段としては、取扱い易さ、照射エネルギー波の強度コントロールの容易性の面から、プラズマ照射手段からなることが好ましく、とくに、Arガス雰囲気下でプラズマ照射する手段からなることが好ましい。

【0018】

また、接合手段は、大気中での接合をより容易に行うために、固相での金属間の接合を促進させるために180℃以下好ましくは150℃未満に加熱する加熱手段、加圧手段、超音波印加手段、接合時に接合面をエネルギー波（洗浄時のエネルギー波とは異なるもの）により洗浄する接合時エネルギー波洗浄手段のいずれかを備えたもの、あるいはこれらの任意の組み合わせを備えたものとするのが好ましい。

【0019】

また、本発明においては、エネルギー波による洗浄後、接合に至るまでの間に、より確実に、洗浄された接合面に酸化膜や有機物層、コンタミ層等の異物層が極力付着しないようにするために、接合に至るまでの工程において接合面に対し

てArやN₂などの不活性ガスや非酸化性ガスにより雰囲気をパージすることもできる。このパージは、局所的に行えばよい。すなわち、洗浄チャンバ内での洗浄後金属接合部同士の接合までの間の、被接合物搬送、接合のための被接合物の保持および接合のための被接合物同士の位置合わせ工程のうちの少なくとも一つの工程で（望ましくは一連の工程のすべてにおいて）、洗浄された接合面に対しArやN₂などの不活性ガスや非酸化性ガスを局所的に供給する手段を備えている構成とすることができる。

【0020】

本発明における接合は、とくに、接合面がともに金からなる金属接合部同士を接合する場合に好適であり、金同士の接合の場合、常温でも確実に接合できるようになる。金属接合部を形成する電極等の全体を金で構成することもできるが、表面だけを金で構成することもできる。表面を金で構成するための形態はとくに限定されず、金めっきの形態や金薄膜をスパッタリングや蒸着等により形成した形態を採用すればよい。また、とくに超音波接合を採用する場合には、金／金接合に限らず、異種金属同士の接合、たとえば、金／銅、金／アルミニウム等の接合が可能になり、しかもこれら異種金属同士の接合を常温で行うことも可能になる。

【0021】

上記エネルギー波による洗浄では、洗浄手段が、接合面の全スパッタ表面で1.6nm以上エッチングエネルギー以上でエネルギー波を照射する手段からなることが好ましい。このようなエッチングエネルギー以上でのエネルギー波照射により、金属接合部同士を大気中で接合するに必要な表面エッチングを行うことが可能になる。

【0022】

また、接合手段は、金属接合部同士の接合時の隙間のばらつきを最大4μm以下にする手段からなることが好ましい。隙間のばらつきが4μm以下であれば、適切な接合荷重で、金属接合部同士の接合のために必要な隙間のばらつき以下に抑えることが可能となる。

【0023】

また、金属接合部同士の接合に際し、表面同士が良好に密着できるように、少なくとも一方の金属接合部の表面硬度がHv（ビッカース硬度）で120以下、さらに好ましくはアニーリングにより硬度を100以下の下げたものがよい。たとえば、表面硬度Hvを30～70の範囲内（たとえば、平均Hvを50）とすることが好ましい。このような低硬度としておくことで、接合荷重印加時に金属接合部の表面が適当に変形し、より密接な接合が可能となる。

【0024】

上記のような本発明に係る接合装置においては、所定の減圧下で被接合物の金属接合部の接合面にエネルギー波が照射され、表面がエッチングにより洗浄され活性化された後、大気中で接合が行われる。エネルギー波洗浄により接合面の異物層が十分に除去され、その表面が十分に活性化された状態で接合が開始されるので、大気中の接合でありながら、常温接合まで可能となる。接合時に加熱や加圧、さらには超音波印加を行えば、また、大気圧プラズマを照射して接合すれば、一層容易に大気中接合を行うことができる。大気中での接合が可能となるので、接合のために大がかりな真空装置やそのためのシール装置等が不要になり、工程全体、装置全体として大幅に簡素化され、コストダウンも可能となる。

【0025】

そして、とくに本発明では、少なくとも一方の被接合物に関して先行する被接合物と後続の被接合物とを、実質的に同時に、少なくとも洗浄チャンバ内への搬入方向および洗浄チャンバ内からの搬出方向に搬送する搬送手段を有しているので、とくに洗浄工程周りの各種動作を並行して行うことができるので、連続的に流れてくる被接合物に対して高スループットで接合製品を量産できるようになり、生産性を大幅に高めることができるとともに、接合工程全体のタクトタイムの大幅な短縮が可能になる。

【0026】

【発明の実施の形態】

以下に、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。

図1は、本発明の一実施態様に係る接合装置1の基本形態を示しており、本発明における搬送手段以外の部分を示している。基材の表面に金属接合部2または

3を有する被接合物4または5は、まず、真空ポンプ6により減圧され所定の真空度にされた洗浄チャンバ7内で、エネルギー波による洗浄手段としてのプラズマ照射手段8から照射されたプラズマ9によって金属接合部2、3の接合面がエッチングにより洗浄される（洗浄工程）。本実施態様では、ポンプ10によりチャンバ7内にArガスを供給できるようになっており、Arガス雰囲気下でかつ所定の減圧下にてプラズマ照射できるようになっている。洗浄された被接合物4、5は、洗浄チャンバ7内から取り出され、接合工程（接合装置部11）にて、金属接合部2、3同士が大気中で接合される。

【0027】

なお、上記被接合物4は、たとえばチップからなり、被接合物5は、例えば基板からなる。ただし、ここでチップとは、たとえば、ICチップ、半導体チップ、光素子、表面実装部品、ウエハーなど種類や大きさに関係なく基板と接合される側の全ての形態のものを指す。また、基板とは、たとえば、樹脂基板、ガラス基板、フィルム基板、チップ、ウエハーなど種類や大きさに関係なくチップと接合される側の全ての形態のものを指す。

【0028】

接合装置部11では、たとえば、所定の待機部12に、上記洗浄された被接合物4、5が大気中を搬送された後載置される。被接合物4は、反転機構13のヘッド部14に、洗浄面に触れないように、吸着等により保持され、上下反転された後、ボンディングヘッド15の下部に設けられたボンディングツール16に、金属接合部2が下方に向けられた形態で吸着等によって保持される。被接合物5は、待機部12から移載され、たとえば、ボンディングステージ17上に、金属接合部3が上方に向けられた形態で吸着等によって保持される。被接合物4用の移載機構と被接合物5用の移載機構とを共通化することも可能であるが、それぞれ別個に設けてもよい。別個に設ける場合には、被接合物4用の移載機構には、上記の如く反転機構13が設けられる。本実施態様では、ボンディングツール16に加熱手段としてのヒータ18が内蔵されており、大気中にて、常温下での接合、加熱下での接合のいずれも可能となっている。

【0029】

ボンディングヘッド15は、加圧手段19により、ボンディングツール16を介して被接合物4を下方に押圧できるようになっており、被接合物5に対して、所定の接合荷重を印加、コントロールできるようになっている。本実施態様では、ボンディングヘッド15は、上下方向（Z方向）に移動および位置決めできるようになっている。

【0030】

また、上記被接合物5を保持しているボンディングステージ17は、本実施態様では、下部に設けられている位置調整テーブル20による、X、Y方向の水平方向位置制御、Z方向の上下方向位置制御および θ 方向の回転方向位置制御により、被接合物4との間の相対位置合わせおよび平行度調整を行うことができるようになっている。この相対位置合わせおよび平行度調整は、被接合物4、5間に進退可能に挿入される認識手段、たとえば2視野の認識手段21（たとえば、2視野カメラ）により、被接合物4、5あるいはそれらの保持手段に付された認識マーク（図示略）を読み取り、読み取り情報に基づいて位置や角度の必要な修正を行うことにより、実施される。2視野の認識手段21は、X、Y方向、場合によってはZ方向への位置調整が可能となっている。この相対位置合わせおよび平行度調整は、本実施態様では主としてボンディングステージ17側で行われるが、ボンディングヘッド15またはボンディングツール16側で行うようにすることも可能であり、両側で行うことも可能である。

【0031】

上記実施態様では、接合時に、加熱手段としてのヒータ18による加熱および加圧手段19による加圧のいずれか又は両方を適用できる構成となっているが、加熱、加圧の他にも、2点鎖線で示すように、ボンディングヘッド15またはボンディングツール16に超音波印加手段22を設けて超音波印加を利用してあるいは併用して、接合を行うこともできる。また、洗浄された接合面に異物層が多かれ少なかれ付着していた場合に、それを接合直前に除去するために、局所的にエネルギー波（たとえば、大気圧プラズマ）を照射する接合時エネルギー波照射手段23を設けることもできる。図1に示した例では、接合時エネルギー波洗浄手段23は首振り型として例示されているが、間隙が狭められた被接合物4、5

の接合面に対して同時洗浄可能な構成、あるいは被接合物 4、5 の保持部自身を接合時エネルギー波照射源とする構成等も採用可能である。さらに、この接合時エネルギー波照射手段 23 に加え、接合に至るまでの間に、洗浄された接合面に異物層が付着するのを極力抑えるために、被接合物搬送、接合のための被接合物の保持および接合のための被接合物同士的位置合わせ工程のうちの少なくとも一つの工程で、洗浄された接合面に対し非酸化性ガスを局所的に供給し、接合面に接しようとする大気雰囲気極力パージ可能な非酸化性ガス供給手段 24 を設けることもできる。

【0032】

次に、本発明における、少なくとも一方の被接合物に関して先行する被接合物と後続の被接合物とを、実質的に同時に、少なくとも洗浄チャンバ内への搬入方向および洗浄チャンバ内からの搬出方向に搬送する搬送手段について説明する。この搬送手段としては、次のように各種の形態を採り得る。図 2 ～ 図 8 に各種形態の基本構成を示す。なお、図 2 ～ 図 8 において、接合部を洗浄チャンバと明確に区別するために、接合部をあたかもチャンバで囲ったように図示する場合もあるが、大気中での接合であるから、接合部については基本的にチャンバ構成を採る必要はない。

【0033】

図 2 および図 3 は、本発明における搬送手段の一実施例を示している。本実施例においては、接合装置部 31（従来のいわゆるボンダーと同等のもの）に本発明に係る洗浄チャンバ 32 が隣接させて設けられ、接合装置部 31 中に洗浄前の被接合物 4 としてのチップと被接合物 5 としての基板がストックされている。本実施例では、チップ 4 および基板 5 は、それぞれ専用のトレイ 33、34 上に載置されており、各トレイ 33、34 を洗浄チャンバ 32 内に搬入することにより、チップ 4、基板 5 が洗浄チャンバ 32 内に搬入され、洗浄チャンバ 32 内で前述の如きエネルギー波による洗浄処理が施される。このとき、各トレイ 33、34 上には、それぞれ、一つずつチップ 4、基板 5 を載置することもでき、それぞれ、複数のチップ 4、基板 5 を載置することもできる。また、トレイを共通のトレイとし、一つのトレイにチップ 4 および基板 5 の両方を、一つずつあるいは複

数載置することもできる。トレイの搬入、搬出動作は、ロボットアームやスライド機構等を備えた適当な搬送機構 35 を介して行えばよい。また、チップトレイ、基板トレイを個別に洗浄する場合、その順番は任意に必要なときに行えばよく、また両トレイを同時に洗浄することもできる。

【0034】

接合面が洗浄されたチップ 4 および基板 5 は、洗浄チャンバ 32 からトレイごと搬出され、図 1 に示した待機部 12 で待機される。本実施例では、洗浄チャンバ 32 の上記トレイの搬入口および搬出口が共通口 36 に構成されているので、この共通口 36 を開閉して、搬入と搬出の両方を行うことができる。共通口 36 であるから、一方向から搬入された被接合物は、洗浄後、その方向から搬出されることになる。また、共通口 36 開時に搬入と搬出の両方を実質的に同時に行うことができるので、量産における一連の動作に要する時間をトータルの低減でき、高スループットでの量産が可能となる。

【0035】

待機部 12 で待機された後、チップ 4 は反転されてボンディングツール 16 に移載されて保持され、基板 5 はそのままの姿勢でステージ 17 に移載されて保持される。両者の位置合わせが行われた後、接合面が表面活性化されているチップ 4 と基板 5 が大気中で接合される。接合されたチップ 4 と基板 5 の接合体 37 (完成品) は、一旦トレイ上に搬出され、そのトレイを前述の搬送機構 35 を介して、あるいは別のロボットアーム等の専用の搬送機構 (図示略) を介して、接合体 37 またはトレイが払出し場所へと取り出される。

【0036】

このように洗浄チャンバ 32 を備えた接合装置において、少なくとも一方の被接合物に関して先行する被接合物と後続の被接合物とを、実質的に同時に、少なくとも洗浄チャンバ 32 内への搬入方向および洗浄チャンバ 32 内からの搬出方向に搬送できるので、とくに洗浄工程周りの各種動作を並行して行うことができるので、これらの動作に要するトータルの時間を大幅に短縮でき、連続的に流れてくる大量の被接合物に対して高スループットで接合製品を量産できるようになる。とくに本実施例では、洗浄された被接合物の接合準備、接合、接合後の払

出しまでの一連の動作に関しても、並行して行うことが可能であり、一層、高スループットでの量産が可能である。また、搬出された被接合物をごく短時間のうちに接合できるようになる。その結果、生産性を大幅に高めることができるとともに、接合工程全体のタクトタイムの大幅な短縮が可能になる。

【0037】

上記実施例においては、洗浄チャンバの搬入口および搬出口を共通口36に構成し同じ方向から搬入、搬出できるようにしたが、図4に示すように、洗浄前の被接合物4、5のストック場所が接合装置部41とは異なる場所、たとえば、洗浄チャンバ42に対して反対側に位置する場合には、洗浄チャンバ42の搬入口43と搬出口44を個別に設け、図示のように搬入から搬出までの一連の動作を一方向に連続的に行わせることもできる。さらには、その動作の延長として、接合までの一連の動作についても同じ方向への流れ動作として設定することができる。このように同じ方向、あるいは一連の流れ方向の搬送とすることにより、洗浄チャンバ42が付加される場合にあっては、短時間の効率のよい洗浄処理を達成しながら、円滑な搬送動作を達成することができ、大気中接合に関して、高スループットでの量産が可能となる。

【0038】

また、図2、図4に示した実施例では、洗浄チャンバをチップと基板の両方に対して共通の洗浄チャンバに構成したが、たとえば図5に示すように、接合装置部51に対し、チップ4用の洗浄チャンバ52と基板5用の洗浄チャンバ53とを別に設け、各洗浄チャンバ52、53で洗浄処理されたチップ4と基板5を、接合装置部51で大気中接合することもできる。このように構成すれば、各洗浄チャンバ52、53でそれぞれ最適な洗浄条件を個別に設定することが可能になるとともに、両洗浄チャンバ52、53における処理を実質的に同時進行させることができ、接合製品の品質向上とともに一層の高スループットでの量産が可能となる。

【0039】

また、図6に示すように、チップトレイ33と基板トレイ34を一つの洗浄チャンバ32内に搬入できるようにしてチップと基板を同一チャンバで洗浄し、両

トレイを取り出して途中でチップ供給部 54 と基板供給部 55 とに振り分けて搬送し、それらの場所から並行してチップと基板を接合場所 56 へと供給すれば、一つの洗浄チャンバでありながら高スループットを達成することができる。

【0040】

また、本発明においては、被接合物の搬送に、図 7 に示すように、搬送テープ 61 を使用することも可能である。この搬送テープ 61 には、テープ長手方向に所定のピッチでチップまたは基板等の被接合物が配列されて保持されており、たとえばロール状に巻かれたものから巻き出されて供給され、供給されてきた搬送テープ 61 は各部での処理に応じて所定の送り量にて間欠的に送られる。図示例では、搬送テープ 61 は、まず洗浄チャンバ 62 を通過するように間欠的に送られ、洗浄処理された被接合物とともに接合部 63 に送られ、さらに接合後にも接合体が搬送テープ 61 とともに搬送されることが可能となっている。各処理工程に要する時間に差がある場合を考慮して、洗浄チャンバ 62 と接合装置部 63 との間、さらには接合装置部 63 の後の部分にて、搬送テープ 61 にたるみ 64 が与えられ、たるみ量の増減により、その部分で工程間の時間差を吸収するためのバッファ機能を果たすことができるようになっている。

【0041】

また、搬送テープ 61 の洗浄チャンバ 62 への搬入部および洗浄チャンバ 62 からの搬出部には、洗浄チャンバ 62 内に位置する搬送テープ部分を洗浄チャンバ 62 外に対してシールするシール手段 65 が設けられている。シール手段 65 の構造は特に限定しないが、本実施例では、弾性変形可能なシール部材（たとえば、ゴムからなるシール部材）に構成されており、洗浄チャンバ 62 の閉動作と連動させて搬送テープ 61 をニップし、ニップ時に自身の弾性変形によりニップ部両側を互いにシールできるようになっている。

【0042】

このような搬送テープ 61 を用いた搬送では、被接合物の保持、解放動作を伴うことなく、洗浄チャンバ 62 内への搬入、搬出を円滑にかつ容易に行うことができ、高スループット化を一層促進することが可能になる。

【0043】

また、本発明に係る搬送手段は、被接合物を一つずつ、少なくとも洗浄チャンバ内への搬入のための移載および洗浄チャンバ内からの搬出のための移載を並行処理する手段まで含めた手段として構成でき、望ましくは、搬入前の被接合物の供給動作および洗浄後の被接合物の接合動作まで並行処理可能な構成とすることが好ましい。このような並行処理する手段は、たとえば図 8 に示すように、複数の被接合物保持ヘッドを有するロータリーヘッド 71 を備えた機構に構成できる。このロータリーヘッド 71 を備えた機構は、洗浄前の被接合物が供給される供給ステーション A と、洗浄チャンバ 72 を備えた洗浄ステーション B と、洗浄後の被接合物を接合する接合ステーション C を有しており、さらに、接合後の接合体の払出しステーション D を設けることも可能である。このようなロータリーヘッド 71 を備えることにより、各ステーションでの被接合物に対する処理を実質的に同時に並行して行うことが可能になり、高スループットでの量産が可能となる。

【0044】

さらに、本発明においては、洗浄チャンバでのシール性能を向上するとともに、所定の真空度への到達時間を短縮し、かつ、到達後の洗浄チャンバ開閉による真空度の変動を小さく抑えるために、たとえば図 9 に示すように、洗浄チャンバ 81 の前後に、減圧予備室 82a、82b を設けることが好ましい。図 2、3 に示したような一方向から出し入れする場合には、一つの減圧予備室を設ければ足りる。このような減圧予備室 82a、82b を設ければ、各減圧予備室を密閉した状態でその洗浄チャンバ 81 側を開閉できるので、洗浄チャンバ 81 内の真空度の低下を小さく抑えることができ、また、洗浄のために所定の真空度まで上げる時間を短縮することができる。したがって、一層高スループットでの量産が可能となる。

【0045】

このように、本発明は、エネルギー波で洗浄された被接合物同士を高スループットで量産できるようにした接合装置を提供するものであるが、この接合装置においては、前述したように、接合前に洗浄された接合面に酸化膜や有機物層が形成されるのを極力防止するために、洗浄チャンバ内での洗浄後金属接合部同士の

接合までの間の、被接合物搬送、接合のための被接合物の保持および接合のための被接合物同士の位置合わせ工程のうちの少なくとも一つの工程で、洗浄された接合面に対し不活性ガスまたは非酸化性ガスを局所的に供給する手段、つまり接合面上の雰囲気を不活性ガスまたは非酸化性ガスでパージする手段を備えていることが好ましい。本発明に係る洗浄チャンバへの実質的同時搬入・搬出手段に加え、このようなパージ手段を備えた接合装置全体の、より具体的なシステム例を図10に示す。

【0046】

図10においては、たとえばチップ141と基板142の入ったトレイ（ワークトレイ）143が段積みされたトレイチェンジャー144からトレイ143が取り出され、洗浄チャンバ145内に搬入される。この取り出し、搬入には、後述のトレイ取り出し用のトレイローダーを使用してもよく、別の専用手段を用いてもよく、洗浄チャンバ145に対して搬入と搬出が実質的に同時に並行して行われるようになっている。洗浄チャンバ145内は、たとえば真空引きされた後、プラズマ発生用特殊ガス146（たとえば、Arガス）に置換され、減圧下でチップ141と基板142の接合面がプラズマ洗浄される。洗浄されたチップ141と基板142を載せたトレイ143が、トレイローダー147によって洗浄チャンバ145内から搬出され、非酸化性ガス又は特殊ガスからなるパージガス148でチップ141と基板142を載せたトレイ143上の雰囲気がパージされながら、ステージテーブル49上の待機部150に搬送される。トレイローダー147での上記パージは、たとえば多孔質板151を介して非酸化性ガス又は特殊ガスを供給することにより行われる。

【0047】

ステージテーブル149上の待機部150では、パージノズル152から吹き出された非酸化性ガス又は特殊ガスからなるパージガス153でパージされながら、移動可能な蓋154により待機中のトレイ143上が覆われてパージガス153が閉じ込められる。待機後、蓋154が開けられ、基板移載機構155の先端部に取り付けられた保持ヘッド156によって、基板142が吸着により保持され、保持された基板142はボンディングステージ157上に移載される。そ

の場合においても、トレイ 143 上にはパージノズル 152 により、パージガス 153 がパージされているので他のチップや基板上もパージガスで覆われている。このとき、保持ヘッド 156 内に非酸化性ガス又は特殊ガスからなるパージガス 158 が吹き出されてから吸引により基板 142 が吸着保持され、ボンディングステージ 157 上に移載する際の吸着解除時には、再び保持ヘッド 156 内にパージガス 158 が吹き出されてヘッド内の真空状態が破壊される。また、チップ 141 側についても、蓋 154 が開けられ、チップ反転機構 159 の先端部に取り付けられた保持ヘッド 160 によって、チップ 141 が吸着により保持され、保持されたチップ 141 は反転された後、ボンディングツール 161 の下面上に移載される。その場合においても、トレイ 143 上にはパージノズル 152 により、パージガス 153 がパージされているので他のチップや基板上もパージガスで覆われている。このとき、保持ヘッド 160 内に非酸化性ガス又は特殊ガスからなるパージガス 162 が吹き出されてから吸引によりチップ 141 が吸着保持され、ボンディングツール 161 に移載する際の吸着解除時には、再び保持ヘッド 160 内にパージガス 162 が吹き出されてヘッド内の真空状態が破壊される。

【0048】

チップ 141 がセットされたボンディングツール 161 と基板 142 がセットされたボンディングステージ 157 の双方に対し、それぞれ、パージノズル 163、164 から吹き出された非酸化性ガス又は特殊ガスからなるパージガス 165、166 でチップ 141 表面上の雰囲気および基板 142 表面上の雰囲気がパージされながら、2 視野の認識手段 167 を用いてアライメントされる。アライメント後、2 視野の認識手段 167 が退避され、ボンディングヘッド 168 が下降され、ボンディングツール 161 に保持されているチップ 141 が、ボンディングステージ 157 に保持されている基板 142 に、加圧、場合によっては加熱を併用しながら、接合される。チップ 141 が基板 142 上に実装された後、その実装完成品が、たとえば基板移載機構 155 によって取り出され、完成品トレイ 169 内に収納される。完成品トレイ 169 内が順次取り出されてきた完成品で満杯になると、その完成品トレイ 169 がたとえばトレイローダー 147 によ

り、完成品トレイ 1 6 9 を段積みするトレイチェンジャー 1 4 4 に払い出される。このように、一連の動作工程の各所に非酸化性ガス又は特殊ガスによるパージを適用できる。

【 0 0 4 9 】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明に係る接合装置によれば、エネルギー波により接合面を洗浄した被接合物を大気中に取り出して接合するに際し、特に洗浄チャンバ周りの被接合物の搬入や搬出、受け渡しを円滑にかつ短時間で行うことができるようになり、高スループットで所定の接合製品を量産することが可能となる。その結果、接合工程全体のタクトタイムの短縮と、接合工程に要するコストの低減が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の一実施態様に係る接合装置の基本構成を示す概略構成図である。

【図 2】

本発明における搬送手段の一例を示す接合装置の概略構成図である。

【図 3】

図 2 の装置の概略平面図である。

【図 4】

本発明における搬送手段の別の例を示す接合装置の概略構成図である。

【図 5】

本発明における搬送手段のさらに別の例を示す接合装置の概略構成図である。

【図 6】

本発明における搬送手段のさらに別の例を示す接合装置の概略構成図である。

【図 7】

本発明における搬送手段のさらに別の例を示す接合装置の概略構成図である。

【図 8】

本発明における搬送手段のさらに別の例を示す接合装置の概略構成図である。

【図 9】

本発明における洗浄チャンバ周りの構成の別の例を示す概略構成図である。

【図 10】

本発明の別の実施態様に係る接合装置の全体システム例を示す概略構成図である。


【符号の説明】

- 1 接合装置
- 2、3 金属接合部
- 2 a、3 a 接合面
- 4 被接合物（チップ）
- 5 被接合物（基板）
- 6 真空ポンプ
- 7 洗浄チャンバ
- 8 プラズマ照射手段
- 9 プラズマ
- 10 特殊ガス供給ポンプ
- 11 接合装置部
- 12 待機部
- 13 反転機構
- 14 反転機構のヘッド部
- 15 ボンディングヘッド
- 16 ボンディングツール
- 17 ボンディングステージ
- 18 加熱手段としてのヒータ
- 19 加圧手段
- 20 位置調整テーブル
- 21 2 視野の認識手段
- 22 超音波印加手段
- 23 接合時エネルギー波洗浄手段
- 24 非酸化性ガス供給手段


- 3 1 接合装置部
- 3 2 洗浄チャンバ
- 3 3、3 4 トレイ
- 3 5 搬送機構
- 3 6 共通口
- 3 7 接合体
- 4 1 接合装置部
- 4 2 洗浄チャンバ
- 4 3 搬入口
- 4 4 搬出口
- 5 1 接合装置部
- 5 2、5 3 洗浄チャンバ
- 5 4 チップ供給部
- 5 5 基板供給部
- 5 6 接合場所
- 6 1 搬送テープ
- 6 2 洗浄チャンバ
- 6 3 接合装置部
- 6 4 たるみ
- 6 5 シール手段
- 7 1 ロータリーヘッド
- 7 2 洗浄チャンバ
- 8 1 洗浄チャンバ
- 8 2 a、8 2 b 減圧予備室
- 1 4 1 チップ
- 1 4 2 基板
- 1 4 3 トレイ（ワークトレイ）
- 1 4 4 トレイチェンジャー
- 1 4 5 洗浄チャンバ

- 1 4 6 特殊ガス
- 1 4 7 トレイローダー
- 1 4 8 パージガス
- 1 4 9 ステージテーブル
- 1 5 0 待機部
- 1 5 1 多孔質板
- 1 5 2 パージノズル
- 1 5 3 パージガス
- 1 5 4 蓋
- 1 5 5 基板移載機構
- 1 5 6 保持ヘッド
- 1 5 7 ボンディングステージ
- 1 5 8 パージガス
- 1 5 9 チップ反転機構
- 1 6 0 保持ヘッド
- 1 6 1 ボンディングツール
- 1 6 2 パージガス
- 1 6 3、1 6 4 パージノズル
- 1 6 5、1 6 6 パージガス
- 1 6 7 2 視野の認識手段
- 1 6 8 ボンディングヘッド
- 1 6 9 完成品トレイ
- A 供給ステーション
- B 洗浄ステーション
- C 接合ステーション
- D 払出しステーション


【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 7】



【図 8】



【図 9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 特に洗浄チャンバ周りの被接合物の搬入や搬出、受け渡しの仕方を工夫することにより、表面活性化による大気中での接合技術を用いて高スループットで接合製品を量産可能な接合装置を提供する。

【解決手段】 基材の表面に金属接合部を有する被接合物同士を接合する装置であって、洗浄チャンバと、該洗浄チャンバ内において減圧下で前記金属接合部の接合面にエネルギー波を照射する洗浄手段と、前記洗浄チャンバ内から取り出した被接合物の金属接合部同士を大気中で接合する接合手段と、少なくとも一方の被接合物に関して先行する被接合物と後続の被接合物とを、実質的に同時に、少なくとも前記洗浄チャンバ内への搬入方向および洗浄チャンバ内からの搬出方向に搬送する搬送手段とを有することを特徴とする接合装置。

【選択図】 図 2

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 2 - 2 8 1 1 1 1
受付番号	5 0 2 0 1 4 4 2 8 3 1
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0 0 9 4
作成日	平成 1 4 年 9 月 2 7 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】	平成14年 9月26日
-------	-------------

次頁無

特願 2002-281111

出願人履歴情報

識別番号

[000219314]

1. 変更年月日 1990年 8月 8日
[変更理由] 新規登録
住 所 大阪府大阪市北区中之島3丁目4番18号 (三井ビル2号館)
氏 名 東レエンジニアリング株式会社
2. 変更年月日 2002年10月 1日
[変更理由] 住所変更
住 所 大阪府大阪市北区中之島三丁目3番3号 (中之島三井ビルディング)
氏 名 東レエンジニアリング株式会社